









ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REVESTIMENTO VINÍLICO

			
CLASSIFICAÇÃO DE USO	Home	Office	Exclusive
CAPA DE USO (mm)	0,15	0,30	0,50
ESPESSURA (mm)	2	2	3
PEÇAS POR CAIXA	14	14	4
M ² POR CAIXA	3,9	3,9	3,34
PESO MÉDIO (kg/m ²)	3,425	3,373	5,337
DIMENSÃO RÉGUA/PLACA (mm)	1219,2x228,6	1219,2x228,6	914,4x914,4
RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE	DIN 51130 R9 - R11 Classe DS ≥ 4	R9 - R11 Classe DS ≥ 4	R9 - R11 Classe DS ≥ 4
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN660-2 Classe T	Classe T	Classe T
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Ótima resistência a substâncias comuns	Ótima resistência a substâncias comuns	Ótima resistência a substâncias comuns
REAÇÃO AO FOGO	ASTM F925 Bfl-S1 Class 1	Bfl-S1 Class1	Bfl-S1 Class 1
ESTABILIDADE DA COR	ISO 9239-1 ASTM E 648-06 ≥ 6	≥ 6	≥ 6
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	ISO 23999 ≥ 0,2%	≥ 0,2%	≥ 0,2%
IDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1 ASTM F1914 <0,05mm	<0,05mm	<0,05mm
CARGA ESTÁTICA	ASTM F970 <5%	<5%	<5%
	0,02mm	0,02mm	0,02mm
			

PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.917

LAUDOS E CERTIFICADOS

